



# 奇美實業股份有限公司

台灣省台南縣仁德鄉三甲村59-1號. 電話：886-6-266-5000, 傳真：886-6-266-5555~7

## 透明 KIBITON<sup>®</sup> PB-5925

### 材料規格：

特性 (Properties)	測試方法 (Test Method)	測試條件 (Test Condition)	單位 (Unit)	<b>PB-5925</b>
引張強度 Tensile Strength	ASTM D638	1/8", 6 mm/min	Kg/cm <sup>2</sup>	<b>350</b>
彎曲強度 Flexural Strength	ASTM D790	1/4", 2.8 mm/min	Kg/cm <sup>2</sup>	<b>440</b>
彎曲彈性率 Flexural Modulus	ASTM D790	1/4", 2.8 mm/min	Kg/cm <sup>2</sup>	<b>18000</b>
IZOD 衝擊強度 Izod Impact Strength	ASTM D256 (Notched)	1/4", 23°C	Kg-cm/cm	<b>2.5</b>
流動係數 Melt Flow Index	ASTM D1238	200°C, 5Kg	g/10min	<b>11.0</b>
軟化點 Vicat Softening Temp	ASTM D1525	1/8", 50°C/hr	°C	<b>92</b>
濁度 Haze	ASTM D1003	1/8"	-	<b>2.5</b>
硬度 Hardness	Shore D	-	-	<b>72</b>

以上數據僅代表一般通用數據，不代表每一產品的規格值